Conversion Table; Omrekentabel; Umrechnungstabelle Bresle Kit

MEASUREMENT METING MESSUNG		SALT CONTENT ON SURFACE ZOUTGEHALTE OP OPPERVLAK SALZGEHALT AUF OBERFLÄCHE					
Conductivity Geleidbaarheid Leitfähigkeit:		As Chloride Als Chloride Als Chlorid		As Sodiumchloride Als Natriumchloride Als Natriumchlorid		As mixed salts Als Gemengde zouten Als Mischsalze	
µS/cm	mS/m	µg/cm2	Mg/m2	µg/cm2	mg/m2	µg/cm2	mg/m2
1	0,1	0,36	3,6	0,6	6	0,5	5
5	0,5	1,8	18	3	30	2,5	25
10	1	3,6	36	6	60	5	50
20	2	7,2	72	12	120	10	100
30	3	10,8	108	18	180	15	150
40	4	14,4	144	24	240	20	200
50	5	18	180	30	300	25	250
60	6	21,6	216	36	360	30	300
70	7	25,2	252	42	420	35	350
80	8	28,8	288	48	480	40	400
90	9	32,4	324	54	540	45	450
100	10	36	360	60	600	50	500
200	20	72	720	120	1200	100	1000
300	30	108	1080	180	1800	150	1500
350	35	126	1260	210	2100	175	1750

lanz & 'Haze' corrosion corrosie Korrosion coating thickness gauges coatingdikte meters Schichtdicken messgeräte flash point vlampunt Flammpun
the testapparatuur Klimaprüfung appearance uiterlijk Erscheinungsbild inspection kits inspectie kits Inspektionskoffer elasticity & resistance deformat
ances weegschalen Waagen surface cleanliness oppervlaktezuiverheid Oberflächenreinheit film application filmapplicatie Filmaufziehgeräte coat

TQC bv.
Nijverheidscentrum 14
2761 JP Zevenhuizen
The Netherlands
Tel. +31 (0)180-631344
Fax +31 (0)180-632917
E-mail info@tqc.eu
http www.tqc.eu